

Заттың агрегаттық күйлері



Зат	Балқу температурасы	Зат	Балқу температурасы
Мұз	0 °C	Алюминий	660 °C
Қорғасын	327 °C	Мыс	1 085 °C
Қалайы	232 °C	Темір	1 539 °C

© 2026 walls.kz. Мектептер мен мұғалімдерге тегін. Коммерциялық басып шығару және сату — тек құқық иесімен шарт бойынша.

Агрегатные состояния вещества




Вещество	Температура плавления	Вещество	Температура плавления
Лёд	0 °C	Алюминий	660 °C
Свинец	327 °C	Медь	1 085 °C
Олово	232 °C	Железо	1 539 °C

© 2026 walls.kz. Бесплатно для школ и учителей. Коммерческая печать и продажа — только по договору с правообладателем.

Заттың агрегаттық күйлері

Агрегатные состояния вещества



Зат Вещество	**Балқу температурасы** Температура плавления	**Зат** Вещество	**Балқу температурасы** Температура плавления
Мұз Лёд	0 °C	Алюминий	660 °C
Қорғасын Свинец	327 °C	Мыс Медь	1 085 °C
Қалайы Олово	232 °C	Темір Железо	1 539 °C

© 2026 walls.kz. Мектептер мен мұғалімдерге тегін / Бесплатно для школ и учителей. Коммерциялық басып шығару және сату — тек құқық иесімен шарт бойынша / Коммерческая печать и продажа — только по договору с правообладателем.